

ALUMINATOS CÁLCICO	YD-A	YD-D	YD-LT
% Al₂O₃	39-45	52-55	40-46
% CaO	45-55	33-40	47-55
% SiO₂	≤ 4,00	≤ 5,00	≤4,00
% Fe₂O₃	≤ 2,5	≤ 1,50	≤1,00
% TiO₂	≤ 1,5	≤ 0,50	≤0,25
% MgO	2-5	≤ 5,00	≤4,00
% H₂O	< 0,5	< 0,5	<0,5