

RECARBURANTES	% S	% H₂	% N₂	% C. FIJO	% CENIZAS	% VOLÁTILES	% H₂O
CA94	< 0,25	> 0,1	< 0,75	> 94,00	< 5	< 2	< 0,5
CA95	< 0,20	< 0,10	< 0,60	> 95,00	< 4,00	< 1,50	< 0,50
CA95 G	< 0,25	< 0,10	< 0,60	> 95,00	< 4,00	<1,5	< 0,50
Coque de Brea	< 0,35	-	< 0,85	> 98,00	< 0,80	< 0,90	< 0,35
Coque de Petróleo	≤ 0,35	< 0,12	< 0,85	> 98,00	< 0,80	< 0,90	< 0,50
G98	< 0,10	< 0,10	< 0,10	> 98,00	< 1,00	< 1,00	< 0,50
G99	< 0,05	< 0,10	< 0,05	> 99,00	< 1,00	< 1,00	< 0,50
Pellets-G	<0,03	<0,25	<0,03	> 99,30	<0,15	< 0,5	<0,1

siderurgia