

PRODUCTOS REFRACTARIOS	% MgO	% SiO <sub>2</sub>	% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% CaO	% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	% H <sub>2</sub> O
<b>Magneram-R</b>	70 - 73	10-14	8-10	-	-	-	3 - 4	-
<b>Magneram HT - AR</b>	60 – 70	20-25	< 1,0	-	-	-	4 – 6	-
<b>Magneram AS</b>	93,4	0,5	-	1,5	1,9	1,36	0,17	< 1
<b>S-MAG LD-AR</b>	84 - 86	3 - 4	0,1 - 0,5	8 - 9	-	2,5 - 3	0,3 - 0,6	-
<b>S-MAG GT 2 AR</b>	70 - 72	18 - 20	1 - 1,5	3 - 5	-	-	03-05	< 0,3