

COBERTURAS AISLANTES	Aspecto	Densidad Aparente	Granulometría	Humedad	SiO2	C	P. Sint (°C)	P. Fusión (°C)
Tundiscover-Si	Polvo granulado	0.2-0.3 g/cc	0-1 mm	< 2%	> 90%	3-12%	1500	1600
Tundiscover Si-DRY	Polvo granulado	0.17-0.22 g/cc	0-1 mm	< 1%	84-90%	5-10%	1500	1600
Tundiscover-Si GR	Gránulos	0.5-0.6 g/cc	1-5 mm	< 1%	> 90%	Máx 3%	1500	1600

